



Pel'ront Rouge

Protection

Vernis de protection pelable rouge.

1. Description générale

Vernis pelable pour la protection des matériaux non poreux. Pel'ront dépose un film souple, non poreux, qui peut être décollé rapidement après séchage (15 minutes).

2. Caractéristiques

- Pelable facilement après 15 min.
- Lors des travaux de peinture et de décoration, il évite l'emploi de caches et de ruban adhésif en certaines occasions.
- Propulseur écologique.

3. Applications

- Protection des métaux et surfaces polies en cours de montage, de transport, de magasinage ou de fabrication.
- Protection des outils et moules de fabrication pendant les périodes d'inactivité.
- Protection de pièces diverses contre les projections de peinture.
- Protection et isolation des cabines de peinture et des surfaces ne devant pas être peintes.
- Masquage provisoire des objets.

4. Mode d'emploi

Appliquer sur une surface très sèche et propre.

Il est indispensable de pulvériser Pel'ront en un film continu et homogène pour éviter les cloques sous lesquelles pourraient se développer les points d'attaque.

Une couche épaisse permet un meilleur décollement.

Le film s'enlève rapidement par décollement.

Sur les surfaces peintes ou en plastique, vérifier que le support soit compatible avec Pel'ront, en l'appliquant sur une petite surface.

Bien agiter l'aérosol avant chaque emploi. Après usage, retourner l'aérosol et le purger jusqu'à ce que le gaz propulseur sorte seul afin d'éviter le bouchage de la valve.

Une fiche de sécurité (MSDS) selon la directive EU 91/155/EEC et amendements peut être obtenu pour tout produit.

5. Caractéristiques typiques du produit

Vernis pelable au bout de 15 minutes.

Séchage à température ambiante

: 5 à 10 minutes à 20 °C.



CRC Industries France SAS

6, Avenue du Marais – B.P. 90028

F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

www.crcind.com

1/2





Pel'ront Rouge

Protection

Vernis de protection pelable rouge.

Aspect	:	film solide, souple, non poreux.
Couleur	:	rouge vif transparent.
Élasticité	:	bonne souplesse, film non cassant à l'étirement et bonne résistance à la déchirure.
Stabilisants	:	contient des stabilisants UV et thermiques qui rendent le film résistant à la lumière.
Plastifiants	:	contient des plastifiants non migrants. Ne laisse pas de trace sur les supports.
Étanchéité	:	film barrière, assure une protection de 10 jours sur une plaque de fer en atmosphère humide (95 % Rh et 25 °C).
Solubilité	:	soluble dans les hydrocarbures aromatiques et les cétones.

6. Conditionnement

Réf. : 6150 - Aérosol de 650 ml brut - 500 ml net

Carton de 12 aérosols

Réf. : 6520 – Bidon de 5 L

Carton de 2 bidons

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.

Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet: www.crcind.com.

Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version: 6150 02 1296 4

Date: 06 February 2013



CRC Industries France SAS

6, Avenue du Marais – B.P. 90028

F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

www.crcind.com

2/2

